



OPAL PROTECTIVE COATING

ข้อมูล ตามหลักวิชาการ	สีทาถนน โอปอล															
คุณลักษณะของสินค้า	: เป็นสีทาถนนที่ผลิตจากอัลซีเครชันและยางสังเคราะห์พวกคลอริเนตต์ดีกรีเบอร์ ฟิล์มสีจึงแข็ง และยึดเกาะถนนดี ทนต่อสารเคมีและน้ำ ให้ฟิล์มสีหนา สามารถทำให้เกิดการสะท้อนแสงได้โดยการ โรยลูกแก้วลงบนฟิล์มสีขณะที่สียังเปียกอยู่															
การใช้งาน :	: ใช้สำหรับทาเส้นถนน เครื่องหมายจราจร หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ลานจอดรถ บนพื้นผิวคอนกรีต และพื้นผิวยางมะตอย ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร															
คุณลักษณะทางกายภาพ :	สี	: ขาว, เหลือง, แดง, ดำ														
	เนื้อสี (% โดยปริมาตร)	: 70±1%														
	ความถ่วงจำเพาะ	: 1.4±0.1														
	ความเงา	: ด้าน														
	จุดวาบไฟ	: 4 °C														
ความสามารถในการปกคลุมพื้นที่ต่อชั้น	:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ความหนาของฟิล์มสี</th> <th>ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี)</th> </tr> <tr> <td>เปียก</td> <td>แห้ง</td> <td>ฟิล์มแห้ง 100 ไมครอน</td> </tr> <tr> <td>145 ไมครอน</td> <td>100 ไมครอน</td> <td>7 ตร.ม./ลิตร</td> </tr> </table>		ความหนาของฟิล์มสี		ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี)	เปียก	แห้ง	ฟิล์มแห้ง 100 ไมครอน	145 ไมครอน	100 ไมครอน	7 ตร.ม./ลิตร				
ความหนาของฟิล์มสี		ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี)														
เปียก	แห้ง	ฟิล์มแห้ง 100 ไมครอน														
145 ไมครอน	100 ไมครอน	7 ตร.ม./ลิตร														
ข้อมูลการใช้งาน :	เครื่องมือ	: แปรงหรือลูกกลิ้ง , หรือ เครื่องพ่นดีเส้นถนน														
ระยะเวลาในการแห้ง :	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">อุณหภูมิของพื้นผิว</th> <th rowspan="2">แห้งสัมผัสได้</th> <th rowspan="2">แห้งแข็ง</th> <th colspan="2">ระยะเวลาทาทับ</th> </tr> <tr> <th>ไม่น้อยกว่า</th> <th>ไม่เกิน</th> </tr> <tr> <td>30⁰</td> <td>10 นาที</td> <td>24 ชม.</td> <td>30 นาที.</td> <td>-</td> </tr> </table>		อุณหภูมิของพื้นผิว	แห้งสัมผัสได้	แห้งแข็ง	ระยะเวลาทาทับ		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	30 ⁰	10 นาที	24 ชม.	30 นาที.	-	<p>เงื่อนไขการใช้งาน ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือ อุณหภูมิของพื้นผิวต่ำกว่าจุดน้ำค้างน้อยกว่า 3 °C</p> <p>ทินเนอร์ โอปอลทินเนอร์ เบอร์ 1000</p> <p>ภาชนะบรรจุ 1 ยู.เอส.แกลลอน , 5 ยู.เอส.แกลลอน</p>	
อุณหภูมิของพื้นผิว	แห้งสัมผัสได้	แห้งแข็ง				ระยะเวลาทาทับ										
			ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน												
30 ⁰	10 นาที	24 ชม.	30 นาที.	-												
การเตรียมพื้นผิว :	: พื้นผิวที่จะทาต้องมั่นใจว่าสะอาด และแห้งสนิท : พื้นผิวคอนกรีตต้องแห้งสนิท (ควรมีอายุอย่างน้อย 28 วัน)															
ข้อควรระวัง	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ผิว และตา ควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น เสื้อ, แวนตา, หน้ากาก, ถุงมือ สำหรับกันละอองสี : ควรพ่นสีในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก : ผลิตภัณฑ์นี้เป็นวัตถุไวไฟ ระวังเกิดการลุกไหม้ กรณีที่ผลิตภัณฑ์เกิดการลุกไหม้ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำ หรือดับด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ เคมิแห้ง															

การจัดเก็บและดูแล :	
<p>การจัดเก็บ : สินค้าจะต้องเก็บในที่เย็น และมีการถ่ายเทที่ดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิแสงแดด โดยตรง ควรปิดฝาให้แน่น</p> <p>การขนย้าย : ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง คนสีให้เข้ากันให้ดีก่อนใช้</p>	
ปฏิกิริยา :	<p>ตา : กรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด และควรพบแพทย์</p> <p>ผิว : ใช้กระดาษซับผิวด้วยสำลี และน้ำสะอาด หรือน้ำยาล้างเฉพาะ</p> <p>สูดดม : สูดอากาศบริสุทธิ์ ปลายคอเสื้อ</p> <p>รับประทาน : กรณีที่เข้าปาก ห้ามทำให้อาเจียน ควรพบแพทย์โดยเร็ว</p>
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	<p>ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นเพียงคำอธิบายและให้คำแนะนำเท่านั้น เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>

ผลิตและจำหน่ายโดย

บริษัท สีโอปอล จำกัด

104/33 หมู่ 12 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2174-6308-9 แฟกซ์ 0-2174-6310 อีเมล : opal@opalpaint.com., opalpaint100@gmail.com , www.opalpaint.com

|